

# ГИДРОБЕТОН СРГ-1

## Состав ремонтный гидроизолирующий

### Описание и Характеристики



Однокомпонентный тиксотропный крупнозернистый(до 5 мм) ремонтный состав на цементной основе, содержащий комплекс запатентованных химически активных реагентов. Предназначен для нанесения ручным способом толщиной до 50 мм.

ТУ 5745-009-54282519-2008

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.013.Е.003042.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.0312.251 от 13.03.2012

### Описание:

Однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят цемент, комплекс химически активных добавок, крупный (до 5 мм) и мелкий наполнитель.

№	Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	п. 4.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
2	Максимальная крупность заполнителя, мм, не более	5,0	ГОСТ 8735-88
3	Толщина наносимого слоя, мм	20-50	-
4	Водонепроницаемость, марка, не менее	W14	ГОСТ 12730.5-84
5	Адгезия к бетонной поверхности, МПа, не менее	1,5	ГОСТ 31356-2007
6	Морозостойкость, марка, не менее	F <sub>200</sub>	ГОСТ 10060-2012
7	Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее	50	ГОСТ 10180-2012
8	Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3,5	ГОСТ 10180-2012

9	Время использования с момента затворения, мин	30-40	п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
10	Применение в резервуарах с питьевой водой	разрешено	ГОСТ Р 51232-98
11	Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг)	130 мл (3,25 л)	п. 4.1.3 ТУ 5745-009-54282519-2008
12	Способ нанесения	Шпатель, кельма, мастерок,	-
13	Расход при толщине слоя нанесения 1 мм, кг/м <sup>2</sup>	1,9	п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
14	Температура применения, °С, не менее	+5	п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
15	Температура эксплуатации, °С	-60÷+130	п.6.1. ТУ 5745-009-54282519-2008
16	Гарантийный срок хранения, мес., не более	6	п. 5.2.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
17	Фасовка, кг	Бумажные мешки по 25 кг	п.1.4 ТУ 5745-009-54282519-2008



**СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: [www.stroynext.ru/](http://www.stroynext.ru/) E-mail: [stroynext@yandex.ru](mailto:stroynext@yandex.ru)