

# КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ

## Штукатурное покрытие для гидроизоляции по бетону и кирпичу

### Инструкции по Применению



Однокомпонентный гидроизоляционный штукатурный состав на цементной основе, содержащий комплекс запатентованных химически активных реагентов.

Предназначен для гидроизоляции и защиты бетона, кирпича, натурального камня, заделки холодных швов, трещин, стыков, примыканий.

ТУ 5745-009-54282519-2008

Свидетельство о государственной регистрации №

ВУ.70.06.01.013.Е.003046.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.0312.255 от 13.03.2012

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от старой штукатурки, краски, плотной цементной пленки, разрушенного слоя бетона или кирпича, загрязнений. Имеющиеся трещины с раскрытием более 0,3 мм разделить на штробы сечением 20×20 мм и зачистить. Нарезать штробы сечением 20×20 мм в холодных швах и стыках бетонных конструкций. Штробы заполнить материалом «Кальматрон-Шовный».

**Смочить зачищенную поверхность водой до полного насыщения. Не допускается нанесение состава на сухую поверхность.**

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 180-200 мл. Смешивание производится миксером в течение 5 минут до образования однородной массы. В холодных условиях используют теплую воду (не выше +35°C). При потере пластичности в процессе работы возобновить перемешивание.

**Не допускается дополнительное добавление воды в смесь.**

### НАНЕСЕНИЕ

Готовый раствор нанести сплошным слоем толщиной 5-20 мм на подготовленную увлажненную поверхность шпателем, заполнив все швы, трещины и стыки. При планируемой толщине слоя более 10 мм рекомендуется производить нанесение состава по штукатурной сетке.

### РАСХОД ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА

При толщине слоя 1 мм составляет 1,7 кг/м<sup>2</sup>.

### УХОД ЗА НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Защитное покрытие после нанесения необходимо поддерживать во влажных условиях не менее 10-12 часов, для чего производить многократное смачивание поверхности с интервалом 3-4 часа. Для наиболее полного проявления защитных свойств состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 3-5 суток, особенно для поверхностей, эксплуатация которых предполагается на открытом воздухе или в условиях попеременного высыхания и намокания.

**Тщательный уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения гарантированного результата.**

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «Кальматрон-Эконом» использовать при температуре поверхности не ниже +5 °С.  
Не наносить на замороженное основание.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза необходимо тщательно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Состав «Кальматрон-Эконом» не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.



**СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: [www.stroynext.ru/](http://www.stroynext.ru/) E-mail: [stroynext@yandex.ru](mailto:stroynext@yandex.ru)