

# КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ

## Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав

### Описание и Характеристики



Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе, модифицированный высококачественными полимерами и функциональными добавками. Предназначен для создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Применяется для наружных и внутренних работ. Разрешается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

№	Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	п. 4.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
2	Максимальная крупность заполнителя, мм, не более	0,63	ГОСТ 8735-88
3	Толщина наносимого слоя, мм	5	-
4	Жизнеспособность, мин, не менее	60	п. 4.8 ТУ 5745-009-54282519-2008
5	Прочность при сжатии, МПа, не менее	20	ГОСТ 310.4-81
6	Прочность при изгибе, МПа, не менее	5	ГОСТ 310.4-81
7	Водонепроницаемость, марка, не менее	W14	ГОСТ 12730.5-84
8	Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,5	ГОСТ 31356-2007
9	Морозостойкость контактной зоны, не менее	F <sub>кз</sub> 50	ГОСТ 5802-86
10	Применение для резервуаров с питьевой водой	допускается	ГОСТ Р 51232-98
11	Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг)	180-200 мл (4,5-5,0 л)	п. 4.1.3 ТУ 5745-009-54282519-2008

№	Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
12	Способ нанесения	Шпатель, кисть, валик	-
13	Расход при толщине слоя нанесения 1 мм, кг/м <sup>2</sup>	1,5	п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
14	Рекомендуемая толщина гидроизоляционного слоя	2мм (за 2 прохода)	п. 6.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
15	Температура применения, °С, не менее	+5	п. 6.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
16	Температура эксплуатации, °С	-60 ÷ +130	п. 6.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
17	Гарантийный срок хранения, мес., не более	6	п.5.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
18	Фасовка	Бумажные мешки по 25 кг	п.1.4 ТУ 5745-009-54282519-2008



**СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: [www.stroynext.ru/](http://www.stroynext.ru/) E-mail: [stroynext@yandex.ru](mailto:stroynext@yandex.ru)