

КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ

Состав цементный шовный безусадочный

Описание и Характеристики



Для гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования

Однокомпонентный тиксотропный безусадочный ремонтный состав на цементной основе, модифицированный полимерными функциональными добавками. Состав предназначен для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования.

ТУ 5745-011-54282519-2011

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.013.Е.003044.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.0312.254 от 13.03.2012

Описание:

Сухая смесь, состоит из напрягающего цемента, подготовленного песка определенной гранулометрии и комплекса запатентованных химически активных реагентов.

Назначение:

Применяется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ.

№	Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	п.5.2 ТУ 5745-011-54282519-2011
2	Максимальная крупность заполнителя, мм, не более	0,63	ГОСТ 8735-88
3	Толщина наносимого слоя	штроба сечением 20x20 мм	-
4	Жизнеспособность растворной смеси, мин, не менее	30	ГОСТ 31356-2007
5	Прочность при сжатии, МПа, не менее	40	ГОСТ 310.4-81
6	Прочность при изгибе, МПа, не менее	4,0	ГОСТ 310.4-81
7	Морозостойкость, марка, не менее	F ₁₃₀₀	ГОСТ 10060-12

8	Водонепроницаемость, марка, не менее	W14	ГОСТ 12730.5-84
9	Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не менее	2	ГОСТ 31356-2007
10	Усадка	компенсирована	ГОСТ 11052-74
11	Применение для резервуаров с питьевой водой	разрешено	ГОСТ Р 51232-98
12	Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг)	160 мл (4,0 л)	ТУ 5745-011-54282519-2011
13	Способ нанесения	Мастерок, узкий шпатель	-
14	Расход при размере штробы 20×20 мм, кг/м.п.	0,7	-
15	Температура применения, °С, не менее	+5	п.6 ТУ 5745-011-54282519-2011
16	Температура эксплуатации, °С	-60 ÷ +130	п.6 ТУ 5745-011-54282519-2011
17	Гарантийный срок хранения, мес., не более	6	п.5.2 ТУ 5745-011-54282519-2011
18	Фасовка, кг	Бумажные мешки по 25 кг	п.1.4 ТУ 5745-011-54282519-2011



СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: www.stroynext.ru/ E-mail: stroynext@yandex.ru