КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК

Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав

Инструкции по Применению

Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав, состоящий из жидкого полимера и сухой смеси на основе цемента со специальными функциональными и минеральными добавками.
Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Применяется для наружных и внутренних работ. Разрешается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
ТУ 5775-012-54282519-2012

Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.013.E.003043.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.1912.888 от 19.12.2012
Экспертное заключение №729г/2016 от 20.05.2016 г.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С поверхности бетона удалить слои штукатурки, краски и набелов. С помощью перфоратора убрать слои рыхлого и отслоившегося бетона до «здорового» бетона. Очистить поверхность от пыли, грязи, жира и масел.
Перед нанесением материала пропитать ремонтируемую поверхность водой или прогрунтовать составом «Ультралит Грунт».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Компоненты «Кальматрон-Эластик» перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента В. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером.
Дополнительно не добавлять цемент, заполнители и воду.

НАНЕСЕНИЕ

При помощи шпателя или кисти с жесткой щетиной нанести раствор на поверхность толщиной не более 2 мм. При необходимости нанести второй слой через 30-60 мин после нанесения первого слоя. На участках подверженных динамическому напряжению следует применить армирующую сетку. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется повторное перемешивание.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход состава при толщине нанесения 1 мм -1,3-1,5 кг/м^2.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

После нанесения необходимо обеспечить защиту состава от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий (дождя, прямых солнечных лучей, сквозняков).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед отделкой и укладкой плитки необходимо дать раствору затвердеть не менее 3-5 дней (в идеальных условиях).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Комплект:
компонент А: мешок (25±0,25) кг,
компонент В: канистра (9±0,1) кг.

Компонент А следует хранить в закрытом сухом помещении.
Компонент В необходимо хранить при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С. Не замораживать. Срок хранения 6 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в сухом теплом месте.